DERWENT-ACC-NO: 1979-55630B

DERWENT-WEEK: 197930

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Electrochemical double layer capacitor - contg.

current collector,

polarising electrode and electrolyte interface, is mfd. by

etching valve metal

surface then carbon coating it

PATENT-ASSIGNEE: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD[MATU]

PRIORITY-DATA: 1973JP-0095029 (August 23, 1973)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 79017430 B June 29, 1979 N/A

000 N/A

JP 50044461 A April 21, 1975 N/A

000 · N/A

INT-CL (IPC): H01G009/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP79017430B

BASIC-ABSTRACT: In an electrochemical capacitor utilising

an electric double

layer comprising a polarising electrode and an electrolyte

interface, a current

collector is used for the polarising electrode . It is

fabricated by etching

the surface of a plate, net of expanded metal of $\underline{\text{valve}}$

metal, to form the rough

surface, and dipping it in a water dispersion of carbon,

to deposit carbon on

the rough surface.

TITLE-TERMS:

ELECTROCHEMICAL DOUBLE LAYER CAPACITOR CONTAIN CURRENT

COLLECT POLARISE

ELECTRODE ELECTROLYTIC INTERFACE MANUFACTURE ETCH VALVE

METAL SURFACE CARBON

COATING

DERWENT-CLASS: LO3 VO1 X12

CPI-CODES: L03-B03A;

· · ·			



(2.000円)

願 願書 1号

和48年8月23日

特許庁長官

1. 発明の名

二重層キャパシター

3. 発明者の住所氏名

大阪府門東市大学門東1008番地

松下電器蓝葉株式会社內 吉 野

(外 1 名)

特許出願人の住所氏名

大阪府門東市大学門東1008番地

松下電器產業株式会社 (582)

> 畄 治

5. 代理人の住所氏名

大阪府大阪市西区江戸堀北通8丁目25番地(とみたビル)

稅坊 大阪 (06) 441-1100・445-0150署

(8281) 弁理士 大

(外1名)

6. 添付書類の目録

- (1) 委任状
- (2) 明細郡
- (3) 図 面
- (4) 顯樹副本

通 1 派 48 8.25 1 通 出版第二課

方式 48.095029等鉴

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-44461

43公開日 4, 21 昭 50.(1975)

②1)特願昭 48-95029

昭4年(1973) 月、23 22出願日

審査請求

(全3頁)

庁内整理番号

6466 57

6466 57

62日本分類

59 E32 59 E333 51) Int. C12.

H019 9/02 9/10 HOIG

細

1.発明の名称

二重層キヤパシタ・

2. 特許請求の範囲

分極性電極と電解質界面で形成される電気二重 層を利用した電気化学キャパシターにおいて、分 極性電極体の楽電体として、アルミニウム、チタ ンなどの板、ネツトまたはエキスパンドメタルを エツチングにより表面を粗にしたのち、カーポン の水分散液に浸漬したものを用いることを特徴と する二重層キヤバシター。

3.発明の詳細な説明

との発明は二重層キャパシターに関するもので、 その目的とするととろは金属集電体の表面を粗に すると共に表面に電導度のよいカーポンを密着さ せるととにより内部抵抗の少ない二重層キャパシ ターを提供するにある。

従来、との種のキヤパシターの分極性電極とし ては、 表面のなめらかな金属の板、ネツトまたは

エキスパンドメタルよりなる集電体とともに粉末 の分極性電極材料(大部分がカーポンである)を 成型プレスするかまたはゴム状のものを圧延ロー ラにかけて電極体を製造していた。しかしながら、 とのような集電体を用いて製造した電極体は、巣 電板と電極との接触が強固でなく、特に圧延ロー ラにかけて電極を薄くし、過咎を構造にした電気 化学キャパシター案子においては、集電体の外側 では電極が引張られまた内側では逆に圧縮される 力が加わるために祭電体と電板との接触は一層調 いものとなり、そのために黒子の内部抵抗が次額 に上昇するという欠点があつた。この欠点を解消 する方法として集電板をエツチングにより表面を 粗にするととがとられ、かなりの効果が見られた が、まだ十分ではなく内部抵抗の時間の経過に伴 り上昇といり離点が残存している。との原因は上 に述べた電極と集電体間の接触の問題がまだ十分 に解決してからず、時間の経過と共に接触の弱く なる部分が生じているととを示している。

一般に電気化学キヤパシターの分極性電極材料

-345-

としては比袋面積が大きく且つ電導性の良いカーボンが用いられているが、この材料が粉末であるために染電体との接触が問題になつてくる。 この接触に有効な手段としては、接触面積を大きくすること及び集電体と電極とをよく密着させておく

この発明は上記のような要望に対応したもので、まず祭電体をエッチングすることにより表面を租にするとともにさらにエッチングされた集電体をカーボンのディスパージョンに浸漬して表面に電滞度のよいカーボンを前にもつて密着させてかくことを特徴とするものである。以下具体例に従ってその構成及び効果を説明する。

先ず、電解液として d = 1.4 8 過塩紫酸 8 2 0 CC+ 無水醂酸 7 8 0 CC を用い対極として A し 板を用いて 0.8 ~ 0.3 A / dm² の電流密度で、 A し 板、ネットまたはエキスパンドメタルを陽極化して、電解エッチングを行い表面の租を集電体を得た。 得られた災電体をカーボンが 0.9 重量 5 の水溶液ディスパージョン中に浸漬して表面にカーボン膜を密着

(3)

の経時変化を図面に示す。試験温度は80℃で行った。図面から明らかな如く、案子内部抵抗の地域来例100としてのののででである。とのでである。とのでである。とのでは300としてのでは500とでは500とでは500とでは500とでは500とでは500とでは500とででである。とができた。試験は500とができた。

4. 図面の簡単な説明


図面は従来例(イ)(ロ)と本発明(イ)における内部抵抗増加率の経時変化を示す比較図。

代理人 中理十 十 車 一 の かった

させた。

まず8 V (短幅)=1.0 m、L W (長幅)=2.0 m t = 0. 2 季のアルミニウムのエキスパンドメタル を集電体として 5枚用金 L.、1つは脱脂処理だけ、 1つはエツチングまで、残りの1つはカーボン処 理 まで行う。とれらの集電体はヤシガラ粉末 段 5 アセチレン ブラツク 5 部 および 4 フッ化エチ ン8部よりなるゴム状カーボン電極と共に圧延 - ラにかけられ、 t = 0.2 の存型電極が作られ る。 80 cm×2.2 cm の電極を各名2枚づつ作り、 アルミニウムのリードをとりつける。2枚の電極 間に35ax×85aaのポリプロピレン多孔質フィ ルムをセパレータとして挟み、巻き取り機によつ て鍋巻状に巻き取る。16mm(直径)×33mm(高さ)のアルミニウムケースに収め、ケース上部 に構入れを行い、螢化とりつけた2本のアルミニ ウムポールと電極のリードとを接続する。電解液 として、炭酸プロピレンー1m過塩素酸テトラエ チルアンモニヴムを注入した後、カシメによる封 口を行う。とのようにして作つた紫子の内部抵抗

(4)



7. 前記以外の発明者、及び代理人

-(1) 発 明 者

大阪府阿真市关学阿真1008番地 松下電器産業株式会社 內

(2)代 理 人

大阪府大阪市団区江戸組北通8丁目25番地(とみたビル)

(8598) 弁理士 大 島 武 夫

